

LOGIDRO

Peinture de finition mate, à base de copolymère acrylique en phase aqueuse



EXTERIEUR

DESTINATION GENERALE :

Protection et décoration des façades neuves ou en service revêtues d'anciennes peintures adhérentes.

Peinture de façade de type D2 selon XP 84-403 et NF-T 30 -804.

Remplace judicieusement les peintures du type Pliolite® en phase solvant tout en préservant l'environnement par sa très faible émission de COV.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Aspect MAT PROFOND, permettant de masquer les petits défauts d'aspect du support.

Très haut pouvoir couvrant et garnissant avec une excellente adhérence sur les supports minéraux même alcalins.

Hydrofuge et microporeux laissant respirer le support tout en le protégeant des eaux de pluie.

Excellente résistance aux intempéries, aux salissures et aux UV.

Résistant aux attaques fongicides des climats tropicaux (existe aussi en version protection renforcée).

Sans odeur, recouvrable dans la journée.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (base blanche) :

Aspect en pot	: Peinture onctueuse
Densité	: 1,57 +/- 0,05
Extrait sec pondéral réel	: 67 +/- 3%
Extrait sec volumique calculé	: 48 +/- 3%
Point éclair	: Sans (Ininflammable)
Rendement moyen par couche	: 6 à 8 m ² par L (Selon nature et état du support)
Consommation moyenne par couche	: 0,13 à 0,17 L/m ² soit 0,20 à 0,27 Kg/m ²
Séchage (20°C et 65% de HR)	: Hors poussière : 1h minimum Recouvrable : 6h minimum
Classification AFNOR	: Famille I, classe 7b2
COV	: Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/c) : 40g/L. Ce produit contient au maximum 39g/L.

TEINTES : Blanc

PREPARATION DES SUPPORTS :

Conforme aux DTU en vigueur et règles de l'art.

Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l'application.

APPLICATION :

- Matériel** : Brosse (rechampis et petites surfaces), rouleau 18mm, pistolet AIRLESS.
Dilution : Produit prêt à l'emploi, dilution possible de 5 % d'eau pour application AIRLESS
Agitation : Agiter 3 à 5 mn avant emploi.
Nettoyage du matériel : A l'eau, IMMEDIATEMENT après emploi. Si le produit a séché sur le matériel, utiliser un solvant type WS ou au décapant chimique.

CONDITIONNEMENT : 10KG et 20KG**HYGIENE ET SECURITE :**

Porter un masque adéquat en cas de ponçage et éviter les inhalations de poussière. Maintenir une bonne ventilation pendant l'application et le séchage. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver avec de l'eau et du savon. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

CONSERVATION :

12 mois en emballage d'origine non entamé.
Stocker à des températures inférieures à 35°C, dans un endroit frais et aéré.