



# Xylogis bois durs et tendres

Lasure Satinée pour boiseries, à base de résines alkydes uréthannes en phase solvant  
Intérieur – Extérieur

## Propriétés

Destination : Protection et décoration des bois pour travaux neufs et de rénovation en intérieur et extérieur  
Propriétés : Xylogis bois durs et tendres permet de protéger le bois des agressions extérieures. Son aspect lasure satiné lui confère une esthétique parfaite. Les résines utilisées dans sa formulation lui confèrent particulièrement la propriété de pénétrer les bois durs (ceci étant évidemment observé pour les bois tendres)

## Caractéristiques

Classification AFNOR : NF T 36005 : Famille I, Classe 4a  
Composition : Résine alkyde uréthane en phase solvant.  
COV (cat A/e) : Valeur limite en EU = 400 g/l (2010)  
Ce produit contient au maximum 399 g/l de COV (calculé)

Emission dans l'air Intérieur :



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Aspect en pot : Liquide fluide légèrement gélifié  
Aspect du film : Satin  
Couleur : Incolore + 10 teintes Bois  
**Ne pas appliquer l'Incolore en extérieur (DTU 59.1)**  
Extrait sec en poids : 34 +/- 2 %  
Extrait sec en volume : 38 +/- 2 %  
Densité : 0.90 +/- 0.02  
Point éclair : supérieur à 21 °C  
Rendement : De 12 à 16 m<sup>2</sup>/L/couche selon nature et état du support

Temps de séchage :  
(à 20 °C - %HR : 60%)  
Hors poussière : 6h00  
Au toucher : 16h00  
Recouvrable : 24h00

Conditionnement : 1 et 6 litres  
Conservation : 12 mois en emballage d'origine, non ouvert  
Conserver à l'abri et à une température inférieure à 35 °C

## Mise en œuvre

### Mise en œuvre :

**Préparation du produit :** Bien mélanger avant emploi  
**Dilution :** Prêt à l'emploi.  
**Matériel d'application :** Brosse, rouleau et pistolet  
**Nettoyage du matériel :** Au white spirit, immédiatement après application

### Préparation des supports :

**Sur bois non revêtu :** si bois gras, nettoyage à l'acétone  
**Sur bois revêtu :** Ponçage, brossage et dépolissage

### Application :

Bien mélanger avant emploi.  
Produit prêt à l'emploi.  
S'applique en 2 ou 3 couches, au rouleau, à la brosse ou au pistolet  
Nettoyage du matériel : à l'aide de white spirit immédiatement après application.  
Refermer soigneusement après usage pour une bonne conservation.

## Hygiène et sécurité

### Inflammable

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau  
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolences et vertiges  
Conserver hors de portée des enfants  
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette  
Consulter la fiche de données de sécurité pour de plus amples informations

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à S.E.P.V. pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

COMUS. : BP 19 - St Germain Lès Arpajon - 91 291 Arpajon - Fax : 01 60.84.04.81